

KARTA TECHNICZNA

DREWNOSTYL LAKIEROBEJCA DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych na zewnątrz. Polecana jest w szczególności do malowania mebli ogrodowych, płotków, altanek, drzwi, okien oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych dając do 5 lat ochrony drewna pomalowanego Lakierobejcą która tworzy trwałą satynową powłokę odporną na działanie wszystkich czynników atmosferycznych chroniąc je również przed promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Nowoczesna formuła żywic zabezpiecza drewno tworząc barierę powłokową która uniemożliwia rozwój grzybów pleśniowych powodujących siniznę. Lakierobejca jest produktem elastycznym wytrzymałym na uderzenia pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny gwarantując zapobieganie starzeniu się drewna. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu Drewnostyl w celu skutecznej penetracji a następnie należy nanieść co najmniej 2 warstwy Lakierobejcy w dowolnym kolorze. Dla skutecznej ochrony powłokę należy odświeżyć Lakierobekcą Drewnostyl co 2 lata minimum 1 warstwa.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	8 kolorów
Efekt dekoracyjny:	G28 ± 5
Gęstość:	0,93 ± 0,05 g/cm
Rozcieńczalnik:	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.
Zalecana ilość warstw:	2-3
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 24 h
Wydajność:	do 20 m ² /l
Narzędzia do aplikacji:	Pędzel z naturalnego włosia
Czyszczenie narzędzi:	rozcieńczalnik ogólnego stosowania
Zawartość LZO	limit zawartości LZO Kat.A/e: 400 g/l (2010). Produkt zawiera max. 399g/l LZO

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wymieszać przed użyciem
2. Nakładać na czyste, suche drewno, wcześniej gładko oszlifowane i odpyłone
3. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h
5. Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylenie
6. Nałożyć drugą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna.
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Wyrób nanosić w 2 warstwach. Elementy narażone na silne działanie czynników atmosferycznych malować 3 warstwami lakierobejcy w odstępach 24 -godzinnych
9. Czas schnięcia zależy od gatunku drewna i warunków malowania. Malowane powierzchnie uzyskują pełne własności użytkowe po ok. 72 godzinach.

ZALECENIA

1. W przypadku surowego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić
2. W przypadku podłoża poddawanego renowacji – jeśli powłoka jest nieuszkodzona i dobrze przyczepna do podłoża to należy ją oczyścić, zmatowić i odpylić. Jeśli zaś mamy do czynienia ze starą i łuszczącą się powłoką to należy ją usunąć do surowego drewna
3. Nie używać lakierobejcy do lakierowania powierzchni podłogowych, narażonych na ciągły kontakt z wodą oraz powierzchni oliwionych lub impregnowanych woskiem
4. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słoików drewna i może powodować łuszczenie się powłoki
5. Optymalna temperatura w której należy nanosić lakierobejcę to od +5°C do +30°C

OPAKOWANIE

Puszka 0,375 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; Puszka 0,75 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; Puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności zawarte są w karcie charakterystyki produktu. Informacje podane w powyższej karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje te mają jedynie charakter wskazówek.