

GOLDMURIT RENO-DACH farba do blach dachowych – formuła rozcieńczalnikowa

Jednoskładnikowa powłoka winylowo-akrylowa zawierająca tlenek żelazowy blaszkowaty o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych i wody . Stosowana jest jako warstwa ochronna na powierzchniach ocynkowanych ogniowo lub odpowiedniej gruntowanej stali. Nadaje się w szczególności do pokryć dachowych. Tworzy szybkoschnące powłoki.

Przeznaczenie

- dachy, rynny i inne elementy z blachy ocynkowanej
- elementy stalowe surowe i wcześniej malowane,
- renowacja starych powłok w tym zwietrzałych blach powlekanych

Cechy powłoki

- duża odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych: słońca, promieni UV, „kwaśnego deszczu”, wilgoci, wody
- duża odporność na działanie czynników chemicznych (roztwory kwasów, zasad, soli).
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- dobra wytrzymałość mechaniczna

Stosowanie

Powierzchnia musi być oczyszczona i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Należy usunąć rdzę, kurz, olej, smar i inne zanieczyszczenia. Następnie należy powierzchnię osuszyć. Blachę ocynkowaną należy przemyć mieszaną składającą się z 10% wodnego roztworu amoniaku z detergentem i spłukać czystą wodą i wysuszyć.

Renowacja: Stare, spękane, słabo przylegające powłoki należy usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować preparatem GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa. Stare dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić, a następnie zagruntować preparatem GOLDMURIT RENO-DACH grunt antykorozyjny – formuła rozcieńczalnikowa. Powyższe zasady należy stosować także przy renowacji blach powlekanych metodami przemysłowymi.

Uwaga! Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą.

Malować w słoneczne dni, ale unikać malowania powierzchni nagranych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny. Przed malowaniem należy wymieszać zawartość puszk. Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękania poprzedniej warstwy farby. Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”. Należy nałożyć 2-3 warstwy, nanosząc kolejną po wyschnięciu poprzedniej (po co najmniej 6h.)

Rozcieńczanie: Nie ma konieczności rozcieńczania. Narzędzia powinny być czyszczone rozcieńczalnikiem NITRO.

Sposób aplikacji: Natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek.

Natrysk hydrodynamiczny*: lepkość handlowa

średnica dyszy 0,28 – 0,38 (0,011 – 0,015”)

ciśnienie na dyszy 120 – 200 barów

*Parametry natrysku podano przykładowo. W indywidualnych przypadkach zastosowań należy dopasować lepkość wyrobu do posiadanego sprzętu i ustalić optymalne parametry natrysku.

Warunki malowania:

- temperatura podłoża nie niższa niż 5°C i nie wyższa niż 35°C, i o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy,
- wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 10°C i nie wyższa niż 35°C.

Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %: pyłosuchość (stopień 1), max. - 0,5 h
suchość dotykowa (stopień 3), max. - 1 h
suchość użytkowa (stopień 4), max. - 6 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy w temp.20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %, co najmniej: 6 h

Wydajność: ok. 7–8 m2/l w jednej warstwie.

Własności wyrobu:

- gęstość wyrobu max: 1,3 g/cm3
- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ± 2°C: 120 ÷ 150 s
- zawartość części lotnych max: 44% wag
- zawartość części nielotnych: 48% obj.
- grubość warstwy: mokrej 80µm, suchej 40µm
- zużycie teoretyczne przy grubości 40 µm: 0,08 dm3/m2
- zalecana ilość warstw: 2÷3
- temperatura zapłonu co najmniej 24°C
- dopuszczalna zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/ i/FR): 500g/l

Atesty: posiada atest higieniczny

UWAGA



Składniki stwarzające zagrożenie: mieszanina izomerów ksylenu, etylobenzen.

H226 - łatwopalna ciecz i pary. H315 - Działa drażniąco na skórę. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UN 1263



Postępowanie z odpadami

Resztki płynnego produktu: Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom). Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

Okres trwałości

2 lata w temperaturze przechowania pomiędzy + 5°C a + 30°C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Wyrób przechowuj w pojemniku szczelnie zamkniętym w pomieszczeniu ze sprawna wentylacją w temp. do + 30°C

Producent

HELIOS TBLUS d.o.o., obrat COLOR
Škofjeloška 50, 1215 Medvode, SLOVENIJA
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10
www.goldmurit.pl

Rekomendowane przez

stofarb



GOLDMURIT

RENO-DACH

farba do blach dachowych

FORMUŁA ROZCIEŃCZALNIKOWA



✓ podwyższone właściwości antykorozyjne „MIOX”

✓ doskonała długotrwała odporność na korozję

✓ doskonała elastyczność powłoki

✓ łatwa aplikacja



wydajność:
7 - 8m² / 1l



odporność na warunki
atmosferyczne



odporność na
promieniowanie UV



sposób nakładania:
pędzel, natrysk, wałek

5l