

KLEJ DO STYROPIANU GRAFITOWY AS2302

WŁAŚCIWOŚCI

Klej do styropianu jest poliuretanowym klejem w pojemniku ciśnieniowym służącym do szybkiego i łatwego mocowania termoizolacyjnych płyt styropianowych w ociepleniach budynków metodą „lekką mokrą”. Klej jest łatwy w stosowaniu i aplikacji (jest poręczniejszy w transporcie zwłaszcza w pracach na rusztowaniach, nie pyli się w trakcie przygotowania) oraz nie kłopotliwy w składowaniu (zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne zaprawy). Praca z produktem pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności, gdyż nie wymaga on żadnego szczególnego przygotowania do pracy, a samo wiązanie kleju przebiega znacznie szybciej.

ZASTOSOWANIE

Klejenie płyt izolacyjnych ze styropianu, przy izolowaniu domów panelowych, domów jednorodzinnych, budynków montowanych itp.

Montaż i klejenie ościeżnic wszędzie tam, gdzie jest wymagana dobra przyczepność do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych (cegła, beton, drewno, taśmy bitumiczne i asfaltowe) z uwzględnieniem szczególnie krótkiego czasu utwardzania.

Spoinowanie budynków stawianych na zrąb.

Uszczelnienie szczelin, pęknięć i otworów, których nie można wypełnić innymi materiałami uszczelniającymi, przepustów do instalacji wody, ogrzewania, gazu i energii elektrycznej.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże wyrównać i oczyścić z pyłu, brudu i tłuszczu. Powierzchnia przed aplikacją kleju powinna być wilgotna, ale nie pokryta warstwą lodu i szronu.

1. Optymalna temperatura do aplikacji kleju wynosi +20°C.

2. Zawartość pojemnika należy intensywnie wymieszać potrząsając przynajmniej przez 1 minutę. Różnica temperatury pomiędzy zawartością pojemnika a otoczeniem nie powinna nigdy przekraczać 5°C. Nie przekraczamy maksymalnego zakresu temperatur aplikacji +5°C - +35°C.

3. Pojemnik nakręcamy na pistolet do aplikacji.

4. Położenie robocze pojemnika jest dnem do góry. Ilość wypływającej piany reguluje się naciskaniem spustu pistoletu. Jakość i ilość utwardzonej piany zależy od wilgotności względnej powietrza, aby klej lepiej przylegał należy zwilżyć podłoże.

5. Klej poliuretanowy nakładamy równomiernie po obwodzie płyty w przybliżeniu 2cm od brzegu, potem наносimy 1 pasek przez środek, równoległe do dłuższej krawędzi płyty. Po naniesieniu kleju płytę izolacyjną przykładamy do ściany i dociskamy. Położenie przyklejonej płyty można korygować w czasie do 10 minut od przyklejenia. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych stosujemy siatkę ochronną do pracy na rusztowaniu.

6. Świeży klej poliuretanowy można usunąć czyszcikiem Bausolid Czyścik do pian i pistoletu, pianę utwardzoną już tylko mechanicznie.

7. Bezpośrednio po zakończeniu pracy tj. po zdjęciu pojemnika z pistoletu do aplikacji, pistolet należy

KLEJ DO STYROPIANU GRAFITOWY AS2302

przeczyścić czyścikiem Bausolid Czyścik do pian i pistoletu.

8. Utwardzoną pianę można ciąć nożem. Powierzchnię należy chronić przed długotrwałym działaniem promieniowania UV.

DANE TECHNICZNE

Skład :	poliuretan
Zapach:	po węglowodorach
Kolor:	grafitowy
Forma:	ciecz wypełniająca
Zalecany zakres temperatur do aplikacji:	+5°C - +35°C.
Optymalna temperatura aplikacji:	+20°C
Powierzchnia piany nie klei się w dotyku*:	10 min
Możliwość cięcia (grubość paska 2 cm) maks.* :	25min
Czas końcowego utwardzania*:	12godzin
Gęstość swobodnie rozprężonej piany*:	14-18kg/m ³
Gęstość piany w szczelinie*:	17-21 kg/m ³
Wydajność piany z pojemnika 750ml:	40-45l
Stabilność kształtu*:	maks. ±5%
Klasa palności piany:	B3

*warunki badania + temperatura powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 60 %

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w pozycji pionowej. Temperatura przechowywania wynosi 15- 25°C. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

Pojemnik aerosolowy 750ml /12 szt. karton

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Przestrzegać ogólnych zasad BHP.

1. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch, rękawice).
2. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
3. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu w trakcie prac.

KLEJ DO STYROPIANU GRAFITOWY AS2302

4. Nie przebijać ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
 5. Preparat chronić przed dziećmi.
 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.
-

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.