




Opis produktu
25.04.2017

Tikkurila Taika Pearl Paint (Taika Helmiäismaali)

Rodzaj	Farba perłowa
Opis	Wodorozcieńczalna farba akrylowa do barwienia nadająca perłowy efekt. Może być stosowana na ścianach wewnętrznych, meblach itp. oraz gdy wymagany jest dekoracyjny efekt malowanych powierzchni. Może być używana, jako podstawowe malowanie, bądź na podłożach uprzednio malowanych alkidowymi lub katalitycznymi farbami lub na lakierowanych powierzchniach. Dobre oświetlenie podkreśla perłowy efekt.
Przykłady zastosowania	Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach płyt kartonowo-gipsowych, betonu, drewna, płyt pilśniowych, płyt wiórowych, metalu i podobnych podłoży.



DANE TECHNICZNE



Właściwości	Bazy: HM (srebrna) i KM (złota).
Baza	HM i KM
Kolory	Karta kolorów Tikkurila: 'Efekty dekoracyjne', 'Tikkurila Taika' oraz Tikkurila Deco Grey.
Stopień połysku	Półpołysk
Klasa emisji materiału budowlanego	M1
Wydajność	6 - 8 m ² /l
Wielkość opakowań	0,225 l; 0,9 l
Nakładanie	Pędzel syntetyczny, wałek do specjalnych efektów, natrysk. W celu uzyskania dekoracyjnego efektu, do nakładania farby należy stosować pędzel lub wałek do wzorów. Konwencjonalny natrysk: dysza 1,8 mm, rozcieńczanie wodą do 40%. Przed przystąpieniem do aplikacji zawsze należy wykonać wymalowanie próbne. Przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%, osiąga suchość dotykową po 1 godzinie. Nakładać kolejną warstwę po 6-8 godzinach. 5 000 cykli (SFS 3755)
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%	
Odporność na zmywanie	
Odporność na wysokie temperatury	Do +85°C (ISO 4211-3)
Odporność chemiczna	Odporność na środki czystości i łagodne rozpuszczalniki, np. benzynę lakierniczą. Kolorowe plamy z kawy, herbaty, itp. powinny być natychmiast wytarte.
Zawartość części stałych	Ok. 35%
Gęstość	Ok. 1,1 kg/l, (bez kolorowania) (ISO2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, temperatura powietrza powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Stosunkowo niska temperatura (ok. +15°C) i podwyższona wilgotność (50-70%) zapobiega szybkiemu wyschnięciu farby i ułatwia pracę.
Przygotowanie	Przygotowanie surowego podłoża: Usunąć dokładnie zabrudzenia oraz kurz z surowej powierzchni przeznaczonej do malowania, w celu zapewnienia dobrej przyczepności farby. Powierzchnie drewniane: Zabezpieczyć sęki za pomocą Tikkurila Multistop zgodnie



Tikkurila Taika Pearl Paint (Taika Helmiäismaali)

z instrukcją stosowania. Zagruntować powierzchnię farbą podkładową Tikkurila Otex. Tikkurila Taika Pearl Paint może być także nakładana bezpośrednio na czyste powierzchnie z drewna, które są w dobrym stanie.

Powierzchnie metalowe: Podłoża z metalu należy zagruntować antykorozyjną farbą podkładową Tikkurila Rostex Super Akva.

Ściany: W razie potrzeby wygładzić podłoże przy pomocy szpachłówki Tikkurila Presto LV, a po wyschnięciu zeszlifować. Usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować powierzchnię farbą podkładową Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer. Nałożyć 1-2 warstwy akrylowej farby do ścian wewnętrznych, np. Tikkurila Optiva Matt 5, Tikkurila Optiva Satin Matt 7, Tikkurila Harmony, Tikkurila Feelings Interior Paint.

Przygotowanie powierzchni uprzednio malowanych:

Zmyć uprzednio malowane powierzchnie za pomocą Tikkurila Maalipesu, delikatnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie drewniane: Usunąć odpadającą farbę lub lakier za pomocą szpachli. Zeszlifować stwardniałą farbę i zmatowić powierzchnie lakierowane lub z polyskiem. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury odpowiednią szpachłówną, a po wyschnięciu zeszlifować. Surowe powierzchnie zagruntować. Uwaga: Należy zastosować farbę podkładową Tikkurila Otex na powierzchniach uprzednio malowanych lakierem nitrocelulozowym.

Ściany: Zeszlifować stwardniałą farbę i zmatowić powierzchnie z polyskiem. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachłówną Tikkurila Presto LV, a po wyschnięciu zeszlifować. Usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować jak niemalowane uprzednio powierzchnie.
Woda.

Rozcieńczanie

Malowanie

Dokładnie wymieszać Tikkurila Taika Pearl Paint przed aplikacją.
Meble, itp.: Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Taika Pearl Paint za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Na dużych powierzchniach najpierw zastosować wałek, a następnie rozprowadzić farbę za pomocą pędzla ze sztucznym włosiem. Perłowy efekt jest pięknie widoczny wraz z kolejnymi pociągnięciami pędzla.
Ściany: Na ścianach najlepsze efekty uzyskać można przy miejscowym zastosowaniu farby perłowej Tikkurila Taika Pearl Paint, gdzie częściowo pozostanie widoczna farba podkładowa. Nakładać farbę stopniowo na niewielkich obszarach powierzchni (ok. 1m²). Najpierw nałożyć obficie farbę za pomocą wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich powierzchni. Natychmiast po tym użyć różnego typu wałków dekoracyjnych, pędzli lub gąbek do wykonania wzoru. Zaleca się próbne malowanie na grubym kartonie.
Stosować maskującą taśmę malarską do zabezpieczania brzegów, a następnie usunąć ją natychmiast po malowaniu. Przy aplikacji pędzlem zaleca się nakładanie farby na małym obszarze, a następnie natychmiastowe wykończenie wałkiem, dzięki czemu miejsca styku poszczególnych obszarów nie będą tak wyraźnie widoczne. Nakładać dwie warstwy farby, przy malowaniu z efektami specjalnymi tylko jedną.
Uwaga: Malowanie farbą Tikkurila Taika Pearl Paint jest łatwe dla początkujących, jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni wymagane są umiejętności i doświadczenie.
Tikkurila Taika Pearl Paint jest również odpowiednia do malowania wzorów za pomocą szablonów.
Więcej pomysłów wraz ze szczegółową instrukcją wykonania, znaleźć można w broszurach Tikkurila.

Renowacja:

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących powierzchni uprzednio malowanych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie mebli ze specjalnymi efektami mogą być



Opis produktu
25.04.2017

Tikkurila Taika Pearl Paint (Taika Helmiäismaali)

Czyszczenie narzędzi

Konserwacja

Limity emisji LZO (EU VOC
2004/42/EC)

pokryte za pomocą produktów z linii Tikkurila Everal Aqua, natomiast ściany mogą być ponownie pomalowane wodoodpornymi farbami do ścian.

Usunąć nadmiar farby z narzędzi, natychmiast po malowaniu. Narzędzia należy czyścić wodą i mydłem.

Najwcześniej 1 miesiąc po malowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8), używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim alkalicznym odczynie (pH 8-10), używając szmatki, mopa lub gąbki. Delikatnie spłukać powierzchnię.

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 200g. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zachowywać ostrożność podczas aplikacji. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

[Znajdź sklep](#)